

DIVOT PATCH

ディボットパッチ

超速硬セメント+ビロンファイバー+細骨材

コンクリート表面の
欠け穴をすばやく補修!

超速硬・高強度
1時間で使用可

ビロンファイバー
入りでひび割れ抑制

膨張剤入りで
乾燥収縮なし

欠け穴
補修材
床用

プライマー不要
そのまま流し込むだけ!



DIVOT PATCH

ディボットパッチ

超速硬セメント+ビニロンファイバー+細骨材

欠け穴
補修材
床用

欠け穴による
コンクリートのトラブル

★欠け穴がさらに広がる ★鉄筋のかぶり厚が少なくなり腐食を早める
★つまずいたりして危険 ★コンクリートの中性化を早め劣化が進行する

ディボットパッチでコンクリート床の欠け穴を簡単に補修




■ 特長

- 流動性が高く、流し込み均すだけで簡単に補修できます。
- 1時間で硬化し、すぐに使用できます。
- 60N/mm²の高強度セメントで充填箇所は極めて丈夫です。
- ビニロンファイバー入りで引張強度に優れ、ひび割れを抑制します。
- 膨張剤入りで乾燥収縮によるヤセがありません。
- 当て板や型枠を使えば角欠け等の補修も可能です。

■ 準備


① 補修材をつくる

- ①容器を逆さにして振り、底のかたまりをほぐします。
- ②キャップすりきり2杯分の水を入れます。



② よく混ぜる

- ①キャップをつけます。
- ②よく振って中身を撹拌します。
- ③底に水が行きわたらない時は容器を逆さにしたり角をたたいて振ります。



③ 準備完了

水が行きわたれば準備完了。



■ 補修 *詳しくは施工要領書をご参照ください

① 水で濡らす

- ①欠け穴のゴミを取り除きます。
- ②欠け穴と周辺を水で濡らします。




② 充填

- ①容器を振って中味をよく混ぜます。
- ②キャップ先端をはずし欠け穴に充填します。



③ 仕上げ

コテやヘラで平らに均します。



内 容 量 : 360g

補修数: 約20カ所

直径 4cm、深さ 2cmの欠け穴

■ 注意事項

●水を混ぜてから20分以内に補修を完了してください。●容器内で片寄りができないよう時々振って混ぜてください。●薄塗り補修には適しません。

製造・販売元



AFJ株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-26
Tel. 06-6531-8253 Fax. 06-6536-2635 Mail. afj@afj.inc



<https://afj.inc>

DPCT250220B