

塗る  
TEXTURE

木目調水性塗料 塗るテクスチャー ウッド

# WOOD

コンクリートに木の質感で落ち着きのある空間を

PAT 5069634  
PAT 7258387

## コンクリート床・壁に木のような温もりを

塗るテクスチャー ウッドはコンクリート、モルタル、フレキシブルボードに塗布するだけで木材のような質感のカラーリングを施すことができる水性塗料です。コンクリート下地の強化・防塵機能も付与することができます。

### ■特長

- ・ウッドテイストに仕上がり、デザイン性に優れています。
- ・下地を強化し、白い粉塵の発生を防止します。
- ・質感材により防滑性能が向上します。
- ・摩耗した時は塗り重ねるだけで簡単にメンテナンスできます。
- ・F☆☆☆☆取得・水性不燃で取り扱いが安全安心です。
- ・厚生労働省指針13物質、文部科学省基準6物質は不使用です。




施工イメージ：チーク


### ■カラー



ホワイトオーク



ナチュラルオーク




チーク



ウォールナット


### ■塗装手順

#### ① 研磨・清掃




下地をポリッシャー掛けし汚れや脆弱層を除去し粉塵を清掃します。

#### ② ベース剤塗布



ベース剤に色剤を混ぜローラーで塗布し乾燥させます。

#### ③ 木の質感剤塗布



木の質感剤を塗装ブラシで塗布し仕上げローラーで整え乾燥させ完成です。

### ■用途例

- ・商業施設
- ・ショールーム
- ・公共施設 / 公園
- ・住宅外構
- ・サロン
- ・ホテル
- ・ファサード
- ・什器/オブジェ

#### 質感剤塗装道具



質感剤を塗り広げる塗装ブラシ、木目模様を作る仕上げローラー  
仕上げローラー用のオリジナルストレートハンドル

### ■スペック

製品名	塗るテクスチャー ウッドセット
荷姿	
内容量	5.44kg
内容物	ベース剤・色剤・木の質感剤
塗装面積	約12㎡
塗装対象	屋内外 / 床壁 コンクリート・モルタル・フレキシブルボード
塗装回数	ベース剤1回、質感剤1回
乾燥時間 (25℃)	ベース剤約1時間 質感剤約1時間
推奨道具	ローラー・塗装ブラシ・仕上げローラー オリジナルストレートハンドル

### ■塗装下地について

コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、コンクリートブロック、インターロッキングなどにご使用いただけます。/ホウキ目や洗い出し床、塗料や接着剤が付着している面には使用できません。/汚れや油分、型枠離型剤等が付着していると付着不良や剥離の原因となりますので必ず取り除いてください。/下地が十分乾燥していること（含水率8%以下）を確認してください。下地に水分を含んでいたり水が回り込むと剥離や白華、変色が起こります。/塗装下地の素材については別紙をご確認ください。

### ■使用に適さない場所について

食品工場、厨房等の塩水や酢、砂糖水等が流れるところ。/化学薬品等が飛散するところ。/車や重量物が通るところ。/浴室や水回りなど頻繁に水に接するところ。

### ■塗装後について

養生シートは乾燥を妨げますので敷かないでください。/養生テープ等のテープ類は貼らないでください。/歩行や什器等の搬入は養生後、翌日以降にしてください。/ヘアカラー剤は付着するとシミや変色の原因になります。/砂や砂利が飛散する床面は摩耗が著しく早くなります。/アルコール類で塗料が変色する場合があります。/自転車スタンドなどの金物や什器の引き摺りは傷や剥離の原因になります。

### ■質感剤について

模様は塗布量や整え方でお好みで調整できます。/凹凸のある仕上がりになります。/歩行などによる摩耗で減少することがあります。

塗装時および取り扱い時は十分に換気を行ってください。

詳細は製品同梱の塗装要領書をご確認ください。

### 製造・販売元



## AFJ株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-26  
Tel 06-6531-8253 Fax 06-6536-2635 Mail afj@afj.inc



<https://afj.inc>

NWCT251209A