

景観に馴染む、カラーコンクリートの砂目の表情を塗装で

PAT.5193156

コンクリートクラディング水性塗料 ペイントクリート

PAIN CRETE



施工イメージ：フォレスト

1 塗布するだけで、落ち着いたマットな砂目のカラーコンクリートのような質感に仕上げます

コンクリートやモルタル、コンクリートブロック、インターロッキングなどに塗布するだけで、ザラっとしたカラーコンクリートのような質感を与えます。

2 コンクリート下地の強化・防塵効果も付与します

表面のカラーリングにとどまらず、成分が下地へ浸透して硬化を促進。コンクリート自体の強度を高め、粉塵の発生も抑えます。

3 耐摩耗性・防滑性を向上させます

塗布することで摩耗による劣化を抑え滑りにくい塗装面に仕上げます。水濡れのある屋外環境でも安心してご使用いただけます。

Features

- 周囲の環境に自然に溶け込む、やさしい仕上がりです。
- 紫外線による褪色の少ない顔料を採用しています。
- 新設コンクリート・モルタルの打ち継ぎや色ムラの補正にご活用いただけます。
- 既設の経年劣化したコンクリートやモルタルの美観を蘇らせることができます。
- 色褪せや摩耗が生じた際も、重ね塗りするだけで手軽にメンテナンスが可能です。
- 床用は強度と硬度に優れた粉体を、壁用は軽量で液ダレしにくい粉体をそれぞれ採用しています。
- シーラーやプライマーは不要です。
- 水性不燃で取り扱いは安心安全です。
- 厚生労働省指針 13 物質、文部科学省基準 6 物質は不使用です。

Gallery

施工事例は
こちらから



キャメル



コンクリ



ホワイト



ロースト



ブラック

Restore Case



コンクリ

経年劣化により汚れてしまったコンクリート・モルタル床や壁、ブロック塀、インターロッキングなども塗布するだけできれいに美観を取り戻します。

Paintworks Image



Usage


公共施設	遊歩道	橋梁
ショップ	カフェ	レストラン
住宅外構	駐輪場	ブロック塀
ベランダ	ガレージ	門柱



Color lineup



ミスト



ハニー



コーラル



リーフ



インディゴ



マスタード



セドナ



フォレスト



クレイ



サンド



キャメル



ヘーゼル



ロースト



ホワイト



コンクリ



モルタル



モーブ




ブラック

*印刷のため、実際の色調とは異なります。


How to paint

Step1 研磨・清掃




下地をポリッシャー掛けし、汚れや脆弱層を除去し粉塵を清掃します。

Step2 塗装（1回目）



主剤、着色剤、粉体を混ぜ合わせ、塗装ブラシで塗布します。塗り筋が残るので仕上げローラーで素早く均し、1〜3時間乾燥させます。

Step3 塗装（2回目）



もう一度塗装ブラシで塗布し、仕上げローラーで素早く均して1〜3時間乾燥させます。

Product

製品名	ペイントクリート 床用セット	ペイントクリート 壁用セット
荷姿		
内容量	7.5kg	5.8kg
内容物	主剤 / 着色剤 / 床用粉体	主剤 / 着色剤 / 壁用粉体
塗装対象	屋内外 床 コンクリート・モルタル・フレキシブルボード	屋内外 壁 コンクリート・モルタル・フレキシブルボード
塗装面積	約10㎡	
塗装回数	2回	
乾燥時間	1回目1~2時間 / 2回目1~2時間 (25℃)	
推奨道具	 塗装ブラシ ペイントクリート塗装用です。  仕上げローラー 塗り筋を均すローラーで塗装用ではありません。	

Data

滑り抵抗係数 (JIS A 1454)

	乾燥状態	湿潤状態
未塗布モルタル	0.69	0.74
ペイントクリート塗布	0.83	0.88

耐候性 (JIS K 5600-7-7)

キセノンランプ法 2500時間	
ペイントクリート塗布	割れ・膨れ・はがれ なし

付着強度 (JIS A 6909)

付着強度	破壊箇所
5.5N/mm ²	モルタル基盤破壊、基盤塗膜界面破断

国土交通省 新技術システム「NETIS/KK - 150057-AG」

*2021年12月末に掲載終了



コンクリート構造物の表面保護や劣化因子の侵入を防止しながら新設コンクリートの色ムラ補正や既設コンクリートの美観改修にご使用いただけます。

Caution

■塗装下地について

コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、コンクリートブロック、インターロッキングなどにご使用いただけます。／塗料や接着剤が付着している面には使用できません。／汚れや油分、型枠離型剤等が付着していると付着不良や剥離の原因となりますので必ず取り除いてください。／下地が十分乾燥していること（含水率8%以下）を確認してください。下地に水分を含んでいたり水が回り込むと剥離や白華、変色が起こります。／塗装下地の素材については別紙をご確認ください。

■使用に適さない場所について

食品工場、厨房等の塩水や酢、砂糖水等が流れるところ。／化学薬品等が飛散するところ。／浴室や水回りなど頻繁に水に接するところ。

■塗装後について

養生シートは乾燥を妨げますので敷かないでください。／養生テープ等のテープ類は貼らないでください。／歩行や什器等の搬入は養生後、翌日以降にしてください。／ヘアカラー剤は付着するとシミや変色の原因になります。／砂や砂利が飛散する床面は摩耗が著しく早くなります。／アルコール類で塗料が変色する場合があります。／自転車スタンドなどの金物や什器の引き摺りは傷や剥離の原因になります。／駐車場などでは車両重量やタイヤの種類、使用環境により塗膜剥離が生じる場合があります。／芝生・植栽が周囲にあるとコンクリートが水分を含み剥離の原因となる場合があります。

塗装時および取り扱い時は十分に換気を行ってください。

詳細は製品同梱の塗装要領書をご確認ください。

製造・販売元



AFJ 株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-4-26
Tel 06-6531-8253 Fax 06-6536-2635 Mail afj@afj.inc



https://afj.inc

PCCT260801A