

# 塗装下地について

～ 塗装前に必ずご確認ください ～

- 塗装下地… コンクリートやモルタル、フレキシブルボードなどセメント系基材で無塗装の素地に限ります。  
ひび割れ… 塗装前に当社製「クラックフィラー」で補修し、十分乾燥させてください。  
下地汚れ… 下記の汚れに注意し、付着した場合は塗装前に必ず除去してください。  
除去せず塗装すると汚れが透けたり、塗料の浮きや剥離などの不具合が生じます。

## 下地汚れの例

塗料 接着剤 離型剤 撥水剤 ワックス 油性ペン 木のアク テープ類 テープ糊  
スミ プライマー ガソリン 灯油 オイル タイヤ痕 鉄錆 コケ その他付着物

## ■ コンクリート、厚付けモルタル

- ・圧縮強度21N/mm<sup>2</sup>以上のコンクリートにご使用ください。
- ・普通ポルトランドセメントをご使用ください。(クリア塗装仕上げは高炉セメントも可)
- ・新設コンクリートは養生シートを敷かずに4週間以上乾燥させてください。(ダストブルーフハード・OAは除く)
- ・新設厚付けモルタルは養生シートを敷かずに2週間以上乾燥させてください。(ダストブルーフハード・OAは除く)
- ・離型剤、養生剤は塗料の付着不良を起こしますので使用しないでください。
- ・表面のエフロレッセンス、レイタンス、セメントノロ、汚れはポリッシャーなどで除去してください。
- ・ホウキ目、梨地、洗い出し仕上げ面への施工はクリア塗装仕上げに限ります。

## ■ 薄塗りモルタル

- ・強度があり、吸水性の良いセメントモルタルを使用してください。
- ・吸水性の悪いものは塗料の発色不良や白華、付着不良を起こします。
- ・メーカー指定の養生期間経過後、乾燥を確認の上塗装してください。

<推奨品> 日本化成(株)製	塗厚(mm)	重量物通過	養生期間	異種下地 *1	塗装可能な当社商品
NSポリマーミックス20	1～5	×	7～14日	×	全商品
NSポリマーミックス30	1～15	×	7～14日	×	全商品
NSカチオンワン#1	1～2	×	7～14日	○	全商品
NSカチオンワンQ	1～10	×	6時間	○	全商品
NSドカモルハードQ	5～60	○	6～12時間	×	重量物通過場所は ダストブルーフシリーズに限る*2
NSフロアハード	2～5	○	7～14日	×	ダストブルーフシリーズに限る *2
専用プライマー	NSハイフレックスHF-1000 (NSカチオンワン#1、カチオンワンQは吸水が激しい場合必要)				

## ■ セルフレベリング (SL)

- ・高強度で吸水性があり、塗装が可能なものを使用してください。

<推奨品> 日本化成(株)製	塗厚(mm)	重量物通過	養生期間	異種下地 *1	塗装可能な当社商品
NSハードレベラー(屋内用)	5～40	○	24時間	×	重量物通過場所は ダストブルーフシリーズに限る*2
専用プライマー	NS高性能プライマー-SL用				

\*1 異種下地 … 取り切れない塗料や接着剤が付着した下地

\*2 ダストブルーフシリーズ …ダストブルーフハード、ダストブルーフOA、ダストブルーフエコ、ガレージ&ウォール