

塗装下地について

～ 塗装前に必ずご確認ください ～

塗装下地… コンクリートやモルタル、フレキシブルボードなどセメント系基材で無塗装の素地に限ります。
ひび割れ… 塗装前に当社製「クラックフィラー」で補修し、十分乾燥させてください。
下地汚れ… 下記の汚れに注意し、付着した場合は塗装前に必ず除去してください。
除去せず塗装すると汚れが透けたり、塗料の浮きや剥離などの不具合が生じます。

下地汚れの例

塗料 接着剤 離型剤 撥水剤 ワックス 油性ペン 木のアク テープ類 テープ糊
スミ プライマー ガソリン 灯油 オイル タイヤ痕 鉄錆 コケ その他付着物

■コンクリート、厚付けモルタル

- ・圧縮強度21N/mm²以上のコンクリート(普通ポルトランドセメント)にご使用ください。
- ・養生シートを敷かず、新設コンクリートは4週間以上、新設厚付けモルタルは2週間以上乾燥させてください。
但し、ダストブルーF-HARDとダストブルーF-OAは、コンクリート打設翌日以降に施工可能です。
- ・離型剤、養生剤は塗料の付着不良を起こしますので使用しないでください。
- ・表面のエフロレッセンス、レイトンス、セメントノロ、汚れはポリッシャーなどで除去してください。
- ・ホウキ目、梨地、洗い出し面は、ナノピクス、ダストブルーFシリーズ^{*2}、アクアカラークリア仕上げがおすすめです。

■薄塗りモルタル

- ・強度があり、吸水性の良いセメントモルタルを使用してください。
- ・吸水性の悪いものは塗料の発色不良や白華、付着不良を起こします。
- ・メーカー指定の養生期間経過後、乾燥を確認の上塗装してください。

<推奨品> 日本化成(株)製	塗厚(mm)	養生期間	重量物通過	異種下地 *1	塗装可能な当社製品
NSポリマーミックス20	1～5	7～14日	×	×	全製品
NSポリマーミックス30	1～15	7～14日	×	×	全製品
NSカチオンワン#1	1～2	7～14日	×	○	全製品
NSカチオンワンQ	1～10	6時間	×	○	全製品
NSドカモルハードQ	5～60	6～12時間	○	×	重量物通過場所は ・ナノピクス ・ダストブルーFシリーズ*2に限る オプション不可*3
NSフロアハード	2～5	7～14日	○	×	・ナノピクス・ダストブルーFシリーズ *2 に限る オプション不可*3
専用プライマー	NSハイフレックスHF-1000 (NSカチオンワン#1、カチオンワンQは吸水が激しい場合必要)				

■セルフレベリング (SL)

- ・高強度で吸水性があり、塗装が可能なものを使用してください。

<推奨品> 日本化成(株)製	塗厚(mm)	養生期間	重量物通過	異種下地 *1	塗装可能な当社製品
NSハードレベラー(屋内用)	5～40	24時間	○	×	重量物通過場所は ・ナノピクス ・ダストブルーFシリーズ*2に限る オプション不可*3
専用プライマー	NS高性能プライマーSL用				

*1 異種下地 … 取り切れない塗料や接着剤が付着した下地

*2 ダストブルーFシリーズ …ダストブルーF-HARD、ダストブルーF-OA、ダストブルーF-ECO、ガレージ&ウォール

*3 オプション不可…フロアリフレクト、ウォーターリペラントは使用不可